




KT 54 2ST

Thermopapier, doppelseitiger Thermostrich

- Standard Sensitivität
- 7 Jahre Haltbarkeit der Schrift bei korrekter Lagerung

| Anwendung | | Kassenrollen (POS) | | |
|-------------------------------------|-------|--|-------------------------------|---------------------|
| Papiertechnische Eigenschaften | | Wert | | Testmethode |
| Flächengewicht | | 54 g/m ² ± 5 g/m ² | | ISO 536 |
| Dicke | | 60 ± 5 µm | | ISO 534 |
| Glätte (Bekk, Strichseite) | | ≥ 300 s | | ISO 5627 |
| Weisse (Strichseite) | | ≥ 80 % | | ISO 2470 |
| Bruchwiderstand | längs | ≥ 30 N / 15 mm | | ISO 1924-2 |
| | quer | ≥ 10 N / 15 mm | | ISO 1924-2 |
| Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse | | optische Dichte vor Alterung | optische Dichte nach Alterung | Bedingungen |
| Trockenwärme | | 1,25 | ≥ 1,20 | 24h / 50°C |
| Feuchtwärme | | 1,25 | ≥ 1,20 | 24h / 40°C 80% r.F. |
| Licht | | 1,25 | ≥ 1,20 | 24h / 16.000 lux |

Statische Sensitivität



Änderungen vorbehalten

Dynamische Sensitivität

